

## AR CREATION TEXTILES

# FICHE TECHNIQUE - CAVRANO

| | |
|---|---|
| Épaisseur | 1,3-1,5 mm |
| Superficie moyenne | 5,0 m² |
| Finition | Corrigé, pigmenté, imprimé |
| Tannage | Tanné au chrome |
| Solidité au frottement à sec | Veslic - UNI EN ISO 11640 / IUF 450 - 500 cycles - ≥ 4 |
| Solidité au frottement humide | Veslic - UNI EN ISO 11640 / IUF 450 - 200 cycles - ≥ 3/4 |
| Solidité au frottement - transpiration | Veslic - UNI EN ISO 11640 / IUF 450 - 80 cycles - ≥ 3/4 |
| Solidité de la couleur à la lumière | UNI EN ISO 105-B02 - ≥ 3 |
| Endurance en flexion | Bally Flex - UNI EN ISO 5402 - ≥ 30 000 cycles |
| Résistance à la déchirure | Méthode Bauman - UNI EN 3377-1 - ≥ 20 N |
| Adhérence de la finition | UNI EN ISO 11644 - ≥ 2 N/cm |
| Comportement au feu | UNI EN 1021 - Parties 1 + 2 : conforme |
| Propriété | Retardateur de flamme |
| Production | Production écologiquement sûre |
| Conformité | REACH, ILO, PCP, DMF et colorants AZO |
| Entretien | Nettoyer avec un chiffon légèrement humide |

www.arcreation-textiles.net | arcreationtextiles@gmail.com