

AR CREATION TEXTILES

FICHE TECHNIQUE – VARENTO

Épaisseur	1,2-1,4 mm
Superficie moyenne	5,0 m²
Finition	Légèrement corrigé, semi-aniline
Tannage et effet	Tanné au chrome, effet bi-ton
Solidité au frottement à sec	UNI EN ISO 11640 / IUF 450 - 500 cycles - ≥ 4
Solidité au frottement humide	UNI EN ISO 11640 / IUF 450 - 250 cycles - ≥ 4
Résistance à la transpiration	UNI EN ISO 11640 / IUF 450 - 80 cycles - ≥ 4
Solidité à la lumière	UNI EN ISO 105-B02 - Échelle bleue : 4-5
Endurance en flexion	Bally Flex - UNI EN ISO 5402 - ≥ 30 000 cycles
Résistance à la déchirure	Méthode Bauman - UNI EN 3377-1 - ≥ 20 N
Adhérence de la finition	UNI EN ISO 11644 - ≥ 3,5 N/cm
Comportement au feu	UNI EN ISO FR 1021 - Parties 1 + 2 : conforme
Production	Production écologiquement sûre
Conformité	REACH, ILO, PCP, DMF et colorants AZO

www.arcreation-textiles.net | arcreationtextiles@gmail.com