

AR CREATION TEXTILES

FICHE TECHNIQUE – ORVANO

Composition	100% cuir naturel
Épaisseur	1,3-1,5 mm
Superficie moyenne	5,0 m²
Finition	Légèrement corrigé, pigmenté
Solidité au frottement à sec	EN ISO 11640 / IUF 450 - 500 cycles - ≥ 4 niveaux de gris
Solidité au frottement humide	EN ISO 11640 / IUF 450 - 200 cycles - ≥ 3-4 niveaux de gris
Résistance à la transpiration	EN ISO 11640 / IUF 450 - 80 cycles - ≥ 3-4 niveaux de gris
Solidité à la lumière	EN ISO 20105-B02 / IUF 402 - Échelle bleue : valeur non renseignée
Endurance en flexion	Bally Flex - EN ISO 5402 / IUP 20 - ≥ 30 000 cycles sans dommage
Adhérence de la finition	EN ISO 11644 / IUF 470 - ≥ 5 N/cm
Résistance à la déchirure	EN ISO 3377-1 / IUP 40 - ≥ 20 N
Norme non-feu	BS 5852 - Source 0 + 1
Norme non-feu	EN 1021 - Source 1 + 2

www.arcreation-textiles.net | arcreationtextiles@gmail.com